

Banner Premium con iluminación frontal.

CARACTERÍSTICAS

- Peso ligero, suave, biodegradable, excelente apariencia, sin decoloración bajo luz intensa.
- Compatible con varias impresoras digitales solventes, reproducción perfecta del color con absorción de tinta estable y capacidad de secado rápido.
- Ampliamente utilizado en carteles comerciales, exposiciones, deportes, campañas electorales, etc. El producto es principalmente apto para solventes, solventes ecológicos e impresión UV.

DESCRIPCIÓN

Tela base:
75Dx150D

Anchura:
0.914/1.27/1.52/1.82m

USOS

Ampliamente utilizado en señalización comercial, presentación de exposiciones, actividades artísticas y deportivas, elecciones, etc. El producto es principalmente adecuado para la impresión digital por inyección de tinta y otros métodos de impresión con tinta solvente, tinta eco-solvente y UV.

ALMACENAMIENTO

Los productos Excelsys Engineering® siempre deben almacenarse en su embalaje original y con los materiales de protección originales, preferiblemente almacenados herméticamente y verticalmente, no exponerlos a la luz solar directa ni a fuentes de calor. Para evitar la pérdida de calidad, los productos NAR también deben almacenarse en condiciones adecuadas, es decir, a una temperatura de 25 ° C ± 5 ° C y una humedad relativa de 50 ± 15%. En estas condiciones, los productos Excelsys Engineering® pueden almacenarse hasta por un año.

CONDICIÓN DE PRUEBA

Temperatura	Interior 23 ± 2°
Humedad relativa	50 ± 5%

DATOS TÉCNICOS

ELEMENTOS DE PRUEBA	UNIDADES	MÉTODO DE PRUEBA	VALOR PROMEDIO
Hilo base de tela	Denier	GB/T16604	75Dx150D
Peso de tela terminado	g / m ²	GB/T4669	110 ± 20
Resistencia a la tracción MD	N / 5cm	GB/T1040	≥400
Resistencia a la tracción CD	N / 5cm	GB/T1040	≥200
Fuerza de desgarro en MD	N / 5cm	GB/T16578	≥10
Fuerza de desgarro en CD	N / 5cm	GB/T16578	≥20
Rango de temperatura	C°		-20 ~ +70

AMBIENTE DE PRODUCCIÓN

Temperatura de 25 ± 5 ° C, humedad relativa de 50% ± 10%, ambiente limpio y libre de polvo sin materia suspendida; Mueva los materiales al entorno de impresión 24 horas antes de imprimir, prueba de impresión antes de usar y mantenga márgenes de borde suficientes al imprimir.

AMBIENTE DE APLICACIÓN

Prueba de impresión antes de su uso. Temperatura de tinta de impresión de 18°C-28°C. Temperatura de precalentamiento del equipo de 30 ° C. Ambiente de aplicación: temperatura de 18 ° C a 28 ° C, humedad relativa de 50 ± 15%.

IMPORTANTE

La humedad ambiental de más del 70% en diferentes distritos disminuirá el resultado de la impresión. Este producto tiene pegamento permanente y tiene la posibilidad de goma residual con diferentes sustratos y períodos de pegado. Se recomienda utilizar el mismo lote de productos para unir.

NOTA: No superponga películas plastificadas monoméricas; puede ocasionar la migración de los componentes. Antes de cualquier proceso ulterior, como laminado, barnizado o aplicación, los materiales han de estar suficientemente secos. Los disolventes residuales pueden modificar las características específicas de los productos. Para obtener buenos resultados de impresión y conversión recomendamos aclimatar las bobinas en la sala de impresión/laminación un tiempo mínimo de 24 h antes de imprimir o convertir. Temperaturas elevadas y un cambio de la humedad del material con respecto al clima de la sala pueden causar problemas para mantenerse plano y/o la impresión. Por norma general, unas condiciones de almacenaje constantes del material, idealmente de 20 ° C (+/- 2 ° C) / 50% hr (+/- 5%), evitando altas desviaciones de las condiciones ambientales, facilitarán un proceso de impresión/conversión más estable y sólido.

IMPORTANTE

La información sobre las características físicas y químicas está basada en pruebas que creemos fidedignas. Los valores facilitados son valores típicos y no pueden utilizarse en especificaciones. Pretenden ser simplemente una fuente de información, se dan sin garantía y tampoco la constituyen. El comprador debe determinar de forma independiente, antes de usar el material, si éste es el adecuado para su propósito concreto. Todos los valores técnicos aquí facilitados pueden ser modificados sin previo aviso.

EL SIGUIENTE TEXTO REEMPLAZA TODA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA.

Todas las declaraciones, información técnica y recomendaciones publicadas por Excelsys Engineering® sobre los productos se basan en pruebas que se consideran confiables y dentro de la precisión de los equipos utilizados para obtener los valores específicos. Su exactitud o integridad no está garantizada y Excelsys Engineering® no ofrece ninguna garantía con respecto a las mismas. Las únicas responsabilidades del vendedor y fabricante serán reemplazar cualquier cantidad del producto defectuoso. El vendedor y el fabricante no se hacen responsables por daños o pérdidas directas o indirectas, que surjan del uso o de la imposibilidad de usar el producto. Antes de utilizarlo, el usuario deberá determinar la conveniencia del producto para el uso previsto. El usuario asume todos los riesgos y responsabilidades de toda naturaleza en relación con la misma. Ninguna declaración o recomendación que no figure en la información técnica publicada por Excelsys Engineering® tendrá fuerza o efecto, a menos que conste en un acuerdo firmado a mano por los agentes de venta y del fabricante.